

SELLADOR SEMIBRILLO

Sellador Acrílico.

LSO 4WIS-1130

Descripción del producto

Sellador acrílico formulado con resinas de alto desempeño, que ayudan a mejorar el rendimiento de la pigmentación de acabado en mampostería. tiene propiedades de protección de la superficie contra agua, polvo, hongos, y aceites. Aumenta la vida del concreto, alta resistencia alcalina, fácil aplicación con brocha, rodillo, o aspersor. Ayuda a evitar la decoloración por rayos ultravioleta

Características

- Buen cubrimiento.
- Bajo olor.
- Permite mejorar el rendimiento del acabado final.
- Anti-hongos.
- Libre de plomo y mercurio.
- Amigable con el medio ambiente.

Especificaciones¹

Sólidos por peso:	24% ± 5%
Sólidos por volumen:	12% ± 5%
Viscosidad:	21 cps ± 5
Peso Galón:	3.785 kg/Gal ± 5
Tiempo de Secado:	25-30 minutos
Tiempo de Repinte:	2 horas
Tiempo de Curado Total:	3 días
Tiempo de Inducción:	No Aplica.
Tiempo de Vida Mezclado:	No Aplica.
Relación de mezcla:	No Aplica.
Color:	Blanco - Transparencia.
Apariencia:	Líquida.
Brillo:	Medio.
Dilución Máxima:	5%
Diluyente:	Agua.

¹ Estos valores son verificados en cada lote fabricado por el Departamento de Control de Calidad. Los tiempos de secado varían de acuerdo con la temperatura ambiente, ventilación, humedad relativa, espesor de la película aplicada y la dilución utilizada. Para colores intensos puede requerirse un tiempo mayor de secado.

Desempeño y aplicación²

Rendimiento teórico: ³	18 m2/gal (1 mil)
Método de aplicación:	Brocha de cerda sintética, rodillo de 3/8 para áreas lisas y de 1 ¼ para áreas rugosas, aspersión.
Condiciones de Aplicación (Superficie)	
Temperatura Mínima:	10 C
Temperatura Máxima:	38 C

Preparación de la superficie

Concreto Nuevo: Asegúrese de que la superficie está curada según recomendación del fabricante y de que el pH esté entre 6-8 (28 días de fraguado). Aplique una mano del producto, deje secar por 4 horas y luego recúbralo.

Concreto envejecido: Resane las áreas donde exista fisuras y grietas, utilizando un resanador acrílico déjelo secar y luego aplique el sellador.

Superficies previamente pintadas: Si el recubrimiento anterior es de base aceite (brillante o mate), se recomienda lijar la superficie de forma suave, con lija no mayor a #100, para abrir el poro y así asegurar el anclaje del sellador. Se recomienda luego de lijar limpiar el polvo que se genera.

Uso en superficies de

Se puede usar para sellar paredes de concreto, gypsum, fibrocemento, plywood

Específicamente en:

Concreto y Prefabricado - Mampostería de concreto y arcilla - Fachaleta - Piedras naturales porosas - Revestimientos arcillosos y tejas - Mortero - Adoquines de concreto y arcilla - Estuco cementicio - Concreto coloreado integral o con ácidos (acid stain).

² Los rendimientos son teóricos, bajo condiciones estándares de aplicación (1 mils de espesor) espesor de la película aplicada y la dilución utilizada. Para colores intensos puede disminuir.

Direcciones de uso

Agite vigorosamente el producto, esto para homogenizar todos los componentes.

Aplique generosamente utilizando brocha, rodillo, o compresor. No requiere dilución.

Almacenamiento y

Durabilidad

Puede durar hasta 1 año sin apertura.

Conservar en un lugar seco, fresco y ventilado.

Temperatura de almacenamiento: 15 °c y la 35 °c.

Mantenga el recipiente cerrado y sin contaminar.

Manténgase alejado de fuentes de calor o ignición.

Precauciones y Contacto

Está previsto que este producto lo utilicen solamente operarios profesionales en situaciones industriales, de acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, la Hoja de datos de Seguridad de Materiales y el envase(s) y no debe ser utilizado sin consultar la Hoja de datos de Seguridad de los Materiales (MSDS) que proporcionamos a nuestros clientes. Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Aplique en ambientes ventilados. Lávese las manos con agua y jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos

Si hay duda sobre el uso idóneo de este producto favor contactarnos:

Teléfono:	(506) 2290-0007
WhatsApp:	(506) 8306-2207
Correo e:	ladrillasabanaoeste@gmail.com
Dirección:	San José, Costa Rica

Empaque y Otros.

La presentación ofrecida es:

Galón	(3.785 L)
-------	-----------

Distribuidor
autorizado:
Ladrillera Sabana Oeste.
San José, Costa Rica.

La información y las recomendaciones que aparecen en esta publicación son, en nuestra opinión, totalmente fiables. Las sugerencias ofrecidas para usos o aplicaciones se basan en los resultados de laboratorio y la experiencia de utilizar el producto en circunstancias controladas y definidas. Los consumidores deben hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento de estos productos en sus objetivos específicos. Ladrillera Sabana Oeste No ofrece garantías de ningún tipo, excepto las de la calidad del producto que se ajustan a las especificaciones, usos y formas de uso del producto para los que se ha fabricado. Estas hojas de datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso.

V1-Noviembre2019